

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка P.S. ELECTRIC

(компания SISER)

Описание:

Полиуретановый материал с имитацией структуры и яркими цветами. Предназначен для работы на режущем плоттере. Высокая устойчивость к стирке, легко режется, счищается и наносится. Рекомендован для многослойной аппликации.

Состав подложки: клеевой полиэстер.

Средняя толщина: 90 микрон.

Материал сертифицирован **Öko-Tex® Standard**

100 Classe I Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45-50 градусов

Минимальное давление ножа : 60гр

Температура термопереноса: 150°C

Время переноса: 15сек.

Давление термопресса: среднее (3-4 бар).

Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**; 2) Удалить облойд (лишнюю пленку). Для легкого снятия пленки мы рекомендуем оставить нарезанный материал на горячей поверхности (60/70°C) на несколько секунд;
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку, когда пленка еще **горячая**.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (после 24 часов после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да.

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта. Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!